

Peinture à haut pouvoir garnissant d'aspect satiné à base de résine acrylique en phase aqueuse.



CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2
AFNOR NF T 34-722 et DTU 59.1 : D2 - NF EN 1062-1 : E3V2W2A0

DESTINATION

En intérieur, pour toutes pièces, sur béton, enduit de peinture et enduit ciment, plaque de plâtre à épiderme cartonné.
En extérieur, en neuf ou rénovation sur toutes surfaces verticales du bâtiment, nues ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes en bon état. Sur béton et dérivés préfabriqués, maçonneries d'éléments brutes ou enduites au mortier de ciment traditionnel (hors tyrolien et forts reliefs) ou enduit hydraulique monocouche, briques pierres.

PROPRIETES

- + Grain arrondi
- + Bon pouvoir garnissant
- + Résistant à l'abrasion

PARTICULARITE

Bel aspect soyeux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|--|----------|
| Liants | Acrylique en phase aqueuse | |
| Aspect du film | Satiné, poché | |
| Brillants spéculaires ⁽¹⁾ | 9 à 13% sous l'angle de 60°, 38 à 48% sous l'angle de 85° | |
| Teintes | Blanc, teintes pastel, médium et foncées soit plus 100 000 teintes (Séries A, B, et C). Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est > 0.7 sont proscrites en extérieur. | |
| Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998) | Classe 1, Classe 1 (teintes) | |
| Extrait sec (± 2%) ⁽²⁾ | 61% pondéral, 45% volumique | |
| Densité (± 0,03) ⁽²⁾ | 1,40 | |
| Rendement ⁽³⁾ | 10 à 12m ² /L/couche | |
| Séchage ⁽⁴⁾ | Hors Poussière : 1h Redoublable : 6h | Sec : 2h |

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

| | | |
|---|--|--|
| Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1) | Intérieur : température ambiante et du support comprises entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur les supports condensants. Extérieur : température ambiante et du support comprises entre 5° et 35°C - Hygrométrie < 80% HR. Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée ; éviter les supports gelés, humides ou trop chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil. De façon générale, taux d'humidité des maçonneries < 5%. | |
| Matériel d'application | Brosse : mixte Manchon : polyester tissé 13mm ou polyamide texturé 12mm / Toile de verre, polyamide texturé 18mm / Façade : polyamide méché 20-24mm Airless : buse basse pression 515 à 120-140 bars ou buse standard 517 à 210-230 bars | |
| Dilution | Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% d'eau | |
| Nettoyage du matériel | A l'eau immédiatement après usage | |

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...). Les supports contaminés par des mousses, algues ou champignons doivent être préalablement traités avec une solution anticryptogamique (algicide et fongicide) conformément aux prescriptions du fabricant, suivi d'un rinçage HP pour éliminer les résidus restants. Les supports présentant du salpêtre doivent être traités par brossage. Éliminer dans la mesure du possible la cause du salpêtre pour prévenir sa réapparition.

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu la couche d'impression éventuelle adaptée à leur nature et à leur état.

En intérieur :

- Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, sur enduits de plâtre et dérivés, sur ciment et enduits hydrauliques : après préparation du support, application d'une couche d'**AQUARYL IMPRESS** avant l'application de 2 couches de **MACROSATIN**.
- Sur fonds d'anciennes peintures adhérentes lessivées et matées : après préparation, application de 2 couches de **MACROSATIN**.

Le film de peinture atteint sa résistance maximale après 21 jours. Passé ce délai, pour nettoyer le film d'un encrassement normal ou de tâches non incrustées, frotter délicatement à l'aide d'une éponge non abrasive humide et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle. Dans le cadre d'apparition de champignons ou moisissures en surface, il conviendra d'utiliser une solution antifongique (javel, anti-mousse...). Rincer et ne pas essuyer, laissez sécher naturellement.

Dans le cadre de développements fongiques et algaux des pièces humides, de **MACROSATIN** est formulé pour prévenir le développement des moisissures lors de son stockage et à ce titre ne développe pas de champignons ou d'algues lors de leur application. Ils répondent aux exigences de la directive biocide 98/8/CE et de la directive européenne 2004/42/CE.

En extérieur

- Sur des supports normalement absorbants en béton, enduits hydrauliques, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état, peu ou non farinants : après préparation, application d'une couche de 200 à 250g/m² de **K'FIX O SP**, avant l'application de deux couches de **MACROSATIN**.

Pour tout autre support, consulter les fiches techniques des primaires à fonctions spécifiques type **AQUAPRIM MICRO**, **AQUAPRIM ISOLANT**, **ADERPRIM MICRO** ou contacter nos services techniques.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | |
|---------------------------------|--|
| Classe de transport | Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route) |
| Conditionnement | 1Kg - 4Kg - 20Kg |
| Stockage | Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°. Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture. La peinture peut être conservée 6 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Une conservation optimale dépend des conditions de stockage et de la quantité de peinture restant dans l'emballage. Passé ce laps de temps, le produit risque de perdre en qualité ou en sécurité microbiologique, parfois seulement en texture ou couleur. |
| Mesure de prévention | Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com Réserves d'usage : Contact indirect. Ventilier pendant et après application. Ne pas employer dans un local confiné. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. |
| Classement Européen | Catégorie A / Sous-catégorie a (selon directive 2004/42/CE) |
| Valeur limite de C.O.V. | Pour sous-catégorie a : 30g/L (2010) |
| C.O.V. max de ce produit | 15g/L |

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT619

Modifiée le :
26/02/2024

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT